



VINCENT I-2

## Краска для потолков и лепнины. Ослепительно белая.

**Основные характеристики:** тиксотропная краска на основе сополимерной акриловой водной дисперсии; образует глубокоматовое покрытие, отличающееся высокой белизной; не желтеет; легко наносится; высокая укрывистость.

**Состав:** сополимерная акриловая водная дисперсия, диоксид титана (рутил), карбонат кальция кристаллический (мрамор), тальк, пропиленгликоль, тексанол.

**Плотность:** 1,50 г/см<sup>3</sup>

**Область применения:** для окраски потолков помещений, в том числе потолков помещений с обычным («сухим») режимом в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях; может применяться для окраски стен помещений, не требующих систематической влажной уборки. Наносят на минеральные основания (бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, кладку из керамического кирпича), ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) и /или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) поверхности. Может использоваться для окраски лепнины и обоев, предназначенных под окраску водно-дисперсионной краской. Качество поверхности должно быть не ниже категории К3 по СП 71.13330.2017.

**Подготовка поверхности:** все поверхности (кроме лепнины и обоев), указанные в разделе «Область применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. В случае поверхности с цветовой контрастностью необходимо нанесение дополнительного грунтовочного слоя грунтовкой Uniprim (Vincent G-1). Поверхности, окрашенные акриловыми, силоксановыми/силиконовыми, поливинилацетатными красками неярких цветов с прочно держащимся незначительным слоем, допускается окрашивать без предварительного грунтования.

**Нанесение:** непосредственно перед нанесением краску тщательно перемешать, при этом краску из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены/потолка или одного помещения. Краску наносят валиком, кистью или краскопультом в два слоя на чистую сухую подготовленную поверхность при температуре окружающего воздуха плюс (8 - 30) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Каждый слой следует наносить от угла до угла стены или на весь потолок без перерывов в нанесении для избежания видимых стыков. Нанесение второго слоя при температуре плюс (18 - 22) °С через 4 ч, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

**Нанесение ПНЕВМАТИЧЕСКИМ краскопультом.** При нанесении методом воздушного распыления рекомендуется компрессор с производительностью от 200 л/мин при давлении 2-2,5 бар и краскопульт с форсункой 1,4-1,8 мм. Разбавление материала не более 5 %. **Нанесение БЕЗВОЗДУШНЫМ краскопультом.** Рекомендуемое рабочее давление для форсунок типа Trade Tip 3 - 220 бар, размер сопла форсунки 0,015-0,017 дюйма, для форсунок типа HEA ProTip - 140 бар, размер сопла форсунки 0,013-0,015 дюйма. Разбавление материала не более 5 %. Оборудование высокого давления должно применяться строго в соответствии с рекомендациями производителя во избежание получения серьезных травм! **Распыление методом HVLP.** Оборудование должно использоваться в соответствии с рекомендациями производителя. Рекомендуемое разбавление материала не более 10 %.

**Расход:** 0,09-0,13 л/м<sup>2</sup> на один слой. При механизированном нанесении расход может увеличиться до 20 % на каждом слое в зависимости от типа оборудования.

**Колеровка:** по каталогам Décosolor и Décosolor II в светлые и средней интенсивности цвета. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет блеск покрытия, размер и освещенность поверхности.

**Очистка инструмента:** водой сразу после окончания работы.

**Уход за покрытием:** допускается лёгкая влажная уборка от пыли не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств! После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение блеска покрытия. Избегайте точечного интенсивного мытья. После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. У колерованной краски при мытье покрытия возможно визуальное изменение оттенка.

**Срок годности:** 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.

**Меры предосторожности, утилизация:** хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскопультом для защиты глаз использовать защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания - респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, л:** 9 / 2,25 / 0,8

**ТУ 2316-003-18303959-2004**

### Инструмент



Кисть



Валик



Air Spray  
Ready

Краскопульт  
пневматический



Airless  
Ready to Spray

Краскопульт  
безвоздушный



HVLP  
Ready to Spray

HVLP